

Leistungserklärung

Nr. 111/XGSFTOP30TB/281123ETA

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

AUSTROTHERM XPS® TOP 30 TB SF

2. Verwendungszweck:

XPS als lastabtragende Schicht und/oder Wärmedämmung außerhalb der Abdichtung

3. Hersteller:

Austrotherm GmbH,
Friedrich-Schmid-Straße 165, A-2754 Wopfing

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 1 und System 3

5. Europäisches Bewertungsdokument
Europäische Technische Bewertung
Technische Bewertungsstelle
Notifizierte Stelle:

EAD-040650-00-1201
ETA-18/0267 vom 22 November 2023
Deutsches Institut für Bautechnik DIBt
FIW (NB 0751)

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale – ETA-18/0267 vom 22.11.2023	Symbol	Leistung
Druckspannung bei 10 % Stauchung oder Druckfestigkeit nach EN 826:2013	kPa	≥ 300
Charakteristischer Wert der Druckspannung oder Druckfestigkeit: Dicke 140 mm ≤ d < 300 mm	$\sigma_{0,05} = 302$ kPa (n = 42; $\sigma_{\text{mean}} = 349$ kPa; $s\sigma = 26$ kPa)	
Langzeit-Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung		Annex A
Verhalten bei Scherbeanspruchung		Annex A
Langzeit-Kriechverhalten bei Scherbeanspruchung		Annex A
Langzeit-Kriechverhalten bei kombinierter Druck- und Scherbeanspruchung		Annex A
Elastizitätsmodul bei Druckbeanspruchung		NPD
Haftung bei Druck- und Scherbeanspruchung an großformatigen Probekörpern		NPD
Scherfestigkeit nach EN 12090:2013	kPa	≥ 200
Rohdichtebereich nach EN 1602:2013	kg/m ³	29 - 33
Brandverhalten nach EN 13501-1:2007 + A1:2009	Klasse	E
Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667:2001 oder EN 12939:2001, Alterungsverfahren nach EN 13164:2012	$\lambda_b(90d)$	W/mK)
140 – 340 mm		0,035
Wasseraufnahme bei langfristigem völligen Eintauchen nach EN 12087:2013 (2A)	WL(T)	0,7
Wasseraufnahme durch Diffusion nach EN 12088:2013	WD(V)	3
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung nach EN 12091:2013	FTCD	2
Verminderung der Druckspannung bei 10% Stauchung oder Druckfestigkeit nach EN 826:2013		≤ 10%
Wasserdampfdiffusionswiderstand nach EN 12086 und EAD		Annex A
Dickentoleranz nach EN 823:2013	mm	+4 / -2
Längen- und Breitentoleranz nach EN 822:2013	mm	± 8
Rechtwinkligkeit EN 824:2013	mm	5
Ebenheit EN 825:2013	mm	3
Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung nach EN 1605:2013	DLT	≤ 5%
Dimensionsstabilität unter definierter Temperatur und Feuchtebedingungen nach EN 1604:2013	DS	(70, 90)
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene EN 1607:2013	kPa	TR 150
Geschlossenzelligkeit ISO 4590:2003	CV	≥ 95 %

NPD – no performance determined

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Heimo Pascher
Geschäftsführer

Wopfing

28.11.2023



Name und Funktion

Ort der Ausstellung

Datum

Unterschrift

Annex A:

Langzeit-Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (ein- und mehrlagige Platten)

Prüfung nach EN 1606:2013 und EAD, Abschnitt 2.2.3.1

Austrotherm XPS TOP 30 TB (mehrlagige Platten)	Dicke 140 mm			Dicke 180 mm		
Rohdichte (kg/m ³)	30,5			30,5		
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826:2013 (kPa / %)	443/8			393/8		
Laststufe (kPa)	94	141	188	83	125	166
X ₀ (mm)	0,63	0,94	1,16	0,76	1,28	1,43
X _{ct} (mm)	0,53	1,01	3,37	0,87	1,33	2,15
X _{ctISO} (mm)	1,39	2,32	9,63	1,48	2,32	4,92
X _{ISO} (mm)	2,02	3,26	10,79	2,56	3,60	6,35

Austrotherm XPS TOP 30 TB (mehrlagige Platten)	Dicke 300 mm		
Rohdichte (kg/m ³)	31		
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826:2013 (kPa / %)	412/5		
Laststufe (kPa)	87	131	174
X ₀ (mm)	1,04	1,53	2,14
X _{ct} (mm)	0,69	1,18	2,55
X _{ctISO} (mm)	1,48	2,58	6,35
X _{ISO} (mm)	2,52	4,11	8,49

Austrotherm XPS TOP 50 TB (mehrlagige Platten)	Dicke 140 mm			Dicke 180 mm		
Rohdichte (kg/m ³)	33,5			33,5		
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826:2013 (kPa / %)	635/9			614/10		
Laststufe (kPa)	134	202	269	130	195	260
X ₀ (mm)	0,67	0,83	1,26	0,60	1,27	1,26
X _{ct} (mm)	0,45	0,55	2,91	0,51	0,85	2,97
X _{ctISO} (mm)	1,33	1,41	7,00	1,24	2,40	8,10
X _{ISO} (mm)	2,00	2,24	8,26	1,84	3,67	9,36

Annex A:

Austrotherm XPS TOP 50 TB (mehrlagige Platten)	Dicke 300 mm		
Rohdichte (kg/m ³)	33,5		
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826:2013 (kPa / %)	606/8		
Laststufe (kPa)	128	192	257
X ₀ (mm)	1,17	1,41	1,75
X _{ct} (mm)	0,71	1,29	3,18
X _{ctiso} (mm)	1,89	3,24	8,00
X_{iso}(mm)	3,06	4,65	9,75

Austrotherm XPS TOP 70 TB (mehrlagige Platten)	Dicke 140 mm			Dicke 180 mm		
Rohdichte (kg/m ³)	39			36		
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826:2013 (kPa / %)	799/5			761/9		
Laststufe (kPa)	169	254	338	161	242	322
X ₀ (mm)	0,55	0,75	1,11	0,78	1,06	1,42
X _{ct} (mm)	0,37	0,82	1,98	0,44	0,83	2,26
X _{ctiso} (mm)	1,21	2,27	5,71	1,02	2,02	6,88
X_{iso}(mm)	1,76	3,02	6,82	1,80	3,08	8,30

Austrotherm XPS TOP 70 TB (mehrlagige Platten)	Dicke 300 mm		
Rohdichte (kg/m ³)	40		
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826:2013 (kPa / %)	769/5		
Laststufe (kPa)	163	244	326
X ₀ (mm)	1,15	1,36	2,05
X _{ct} (mm)	0,57	0,83	2,70
X _{ctiso} (mm)	1,49	2,12	6,71
X_{iso}(mm)	2,64	3,48	8,76

Verhalten bei Scherbeanspruchung

Prüfung nach dem EAD und den Richtlinien in EN 12090:2013

Austrotherm XPS TOP 30 TB	Dicke 300 mm
Scherbeanspruchung	T _{large} = 105 kPa
Austrotherm XPS TOP 70 TB	Dicke 300 mm
Scherbeanspruchung	T _{large} = 162 kPa

Annex A:

Langzeit-Kriechverhalten bei Scherbeanspruchung

Prüfung nach EAD, Abschnitt 2.2.5

Austrotherm XPS TOP 30 TB (mehrlagige Platten)	Dicke 300 mm
Rohdichte (kg/m ³)	31
Scherfestigkeit/ Stauchung nach EN 12090 (kPa)	105/2
Laststufe (kPa)	36,8
X ₁₀ (mm)	2,19
X ₁₀₀ (mm)	1,07
X _{100SO} (mm)	2,11
X ₁₅₀ (mm)	4,30

Austrotherm XPS TOP 70 TB (mehrlagige Platten)	Dicke 300 mm
Rohdichte (kg/m ³)	41
Scherfestigkeit/ Stauchung nach EN 12090 (kPa)	162/3
Laststufe (kPa)	56,8
X ₁₀ (mm)	3,38
X ₁₀₀ (mm)	1,23
X _{100SO} (mm)	2,09
X ₁₅₀ (mm)	5,47

Annex A:

Langzeit-Kriechverhalten bei kombinierter Druck- und Scherbeanspruchung
Prüfung nach EAD, Abschnitt 2.2.6

Austrotherm XPS TOP 30 TB (mehrlagige Platten)		
Dicke	300 mm	
Rohdichte (kg/m ³)	31	
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826:2013 (kPa / %)	436/-	
Scherfestigkeit/ Stauchung nach EN 12090 (kPa)	105/2	
Laststufe (kPa)	36,8	130,8
Verformung bei	Scherbeanspruchung	Druckbeanspruchung
X _{rd} /X _d (mm)	2,34	2,88
X _{rcr} /X _{cr} (mm)	2,05	2,55
X _{rcr50} /X _{cr50} (mm)	3,94	2,89
X _{cr50} /X ₅₀ (mm)	5,99	5,77

Austrotherm XPS TOP 70 TB (mehrlagige Platten)		
Dicke	300 mm	
Rohdichte (kg/m ³)	41	
Druckspannung/ Stauchung nach EN 826:2013 (kPa / %)	813/-	
Scherfestigkeit/ Stauchung nach EN 12090 (kPa)	162/3	
Laststufe (kPa)	56,3	244,1
Verformung bei	Scherbeanspruchung	Druckbeanspruchung
X _{rd} /X _d (mm)	3,68	3,68
X _{rcr} /X _{cr} (mm)	3,10	2,47
X _{rcr50} /X _{cr50} (mm)	4,76	4,29
X _{cr50} /X ₅₀ (mm)	8,44	7,97

Annex A:

Wasserdampfdiffusion
nach EN 12086 und EAD

Austrotherm XPS TOP 30 TB	Dicke 140 mm (60 + 80 mm)	Dicke 240 mm (3x 80 mm)	Dicke 400 mm (5x 80 mm)
Rohdichte (kg/m ³)	30	29	30
Schichtdicken der Probekörper in mm			
Schäumhaut	20	29	20
Schweißlage	30	37	40
Kernschicht	25	27	40
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl (Mittelwert für die Schichtdicken)			
μ_{skin}	130	140	160
μ_{ad}	130	150	140
μ_{oore}	85	120	105

Austrotherm XPS TOP 70 TB	Dicke 180 mm (3x 60 mm)
Rohdichte (kg/m ³)	36
Schichtdicken der Probekörper in mm	
Schäumhaut	20
Schweißlage	20
Kernschicht	30
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl (Mittelwert für die Schichtdicken)	
μ_{skin}	115
μ_{ad}	120
μ_{oore}	65